

SurTec® 655

Žlutý chromát pro hliník a hliníkové slitiny

Vlastnosti

- kapalný koncentrát
- vhodný pro hliník a hliníkové slitiny
- vytváří sytě žluté vrstvy
- pro ponorové, postřikové a manuální aplikace
- velmi vhodný jako přilnavá vrstva pro následné lakování

Použití

Koncentrace:	0,8 %obj.	(0,5-1,1 %obj.)
Nasazení:	kroky pro nasazení: 1. lázeň předem naplnit vodou 2. vmíchat potřebné množství koncentráту	
Teplota:	místnosti	(20-35 °C)
Hodnota pH:	1,9	(1,8-2,2) nastavit kyselinou dusičnou nebo hydroxidem sodným
Doba působení:	1-15 min	
Nádrž:	ocel s vložkou odolnou proti kyselině	
Pohyb:	není bezpodmínečně nutný	
Topení:	v zimě evt. nutné, odolné proti kyselině	
Odsávání:	nutné z důvodu ochrany zdraví	
Poznámky:	pro odstranění oxidů a vrstev mědi, které zůstávají na povrchu po odmaštění a moření některých hliníkových slitin, je zapotřebí kyselý desoxidační přípravek, např. SurTec 494 nebo 495.	

Technická specifikace

při 20 °C	Vzhled	Hustota [g/cm ³]	Hodnota pH
SurTec 655	kapalný, oranžový	1,440 (1,42-1,46)	2 (1,8-2,2) (konc.)

Údržba a analýza

Pravidelně kontrolovat a korigovat hodnotu pH. Pravidelně analyzovat a korigovat koncentraci.

Další údaje najdete v bezpečnostních listech.

Ručení

Jelikož nemůžeme ovlivnit nevhodné použití našich výrobků, ručíme pouze za výrobek v původním stavu. Pro použití výrobku je Vám k dispozici naše technické a obchodní oddělení:

tel: 257 760 037 **fax:** 257 760 036 **e-mail:** surtec@surtec.cz

19.05.2009/DK,PV